福建华检质检技术服务有限公司

211311110379

检测报告

报告编号：FJHJ251206399 **日期：2025 年 12 月 08 日** **页码：第 1页，共 5页**

防伪码：6993191938

客户信息： 委托单位：伊宁县阿乌利亚乡中心小学

单位地址：新疆伊宁县

样品信息

客户提供样品信息： 样品名称： A：夏装 上衣珠地布 浅兰色 B：秋装上衣、裤子 彩蓝色

样品接样日期： 2025 年 12 月 06 日

测试周期： 2025 年 12 月 06 日 至 2025 年 12 月 08 日

测试结果摘要

测试要求：	**结论**
- 根据客户要求，依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类）、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类），对送检样品进行以下测试：	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐皂洗色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合
- 起毛起球性能	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

潘少芳

福建华检质检技术服务有限公司 检验检测专用章

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362000

Tel：(86-595)22690022 Fax：(86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com

检测报告

测试结果：

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果		判定
				A	B	
耐水色牢度（级）	试样变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度（酸性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	4-5	
耐汗渍色牢度（碱性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	4-5	
耐皂洗色牢度（级）	试样变色	GB/T 3921-2008，方法 A1	≥3-4	4-5	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	4-5	
耐摩擦色牢度（级）	干　摩	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	4-5	符合
	湿　摩		≥3	4-5	4-5	

检测报告

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果		判定
			A	B	
异　味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	无异味	符合
甲醛含量[1]（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质：氯化钾溶液 温度 25.0℃，pH5.8	4.0~8.5	6.1	5.9	符合
可分解致癌芳香胺染料[2]（mg/kg）	GB/T 17592-2024	≤20	N.D.	N.D.	符合
纤维含量[3]（%）	FZ/T 01057.(1~4)-2007 GB/T 2910.11-2009	A：棉 60±5 聚酯纤维 40±5 B：聚酯纤维 92±5 氨纶 8±3	棉 60.5 聚酯纤维 39.5	聚酯纤维 92.4 氨纶 7.6	符合
起毛起球性能（级）	GB/T 4802.1-2008 方法 E	≥3-4	4-5	4-5	符合

注释：

- 色牢度等级：灰色样卡（5 级最好，1 级最差）
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出，表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。

[3] 检测结果为纤维结合公定回潮率含量，根据客户提供的技术要求及 GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》要求判定。

检测报告

附录 A：可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果		限值
			A	B	
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氯邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
对氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'--亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻甲苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
邻氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	N.D.	20

检测报告

报告编号：FJHJ251206399 **日期：2025 年 12 月 08 日** **页码：第 5页，共 5页**

样品图片

A B

测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	A：上衣珠地布面料 B：上衣、裤子面料
样品数量	3 件
样品 A 颜色	浅兰色
样品 B 颜色	彩蓝色

报告结束

1.本实验室根据客户要求完成以上检测内容，不对客户认定信息真实性负责，本报告送检样品由客户提供，不负责抽样，检测结果仅适用于收到的样品。
2.检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
3.未经本公司书面授权，不得部分复制本报告、不可以删改，不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362000
Tel：(86-595)22690022 Fax：(86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com