福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号：FJHJ230731563 **日期：2023 年 08 月 01 日** **页码：第 1页，共 4页**

客户信息：
委托单位：保山市内廷后勤管理服务有限公司
生产单位：保山惠豪服饰有限责任公司

样品信息

客户提供样品信息： 样品名称：学生服（冬装）

样品接样日期： 2023 年 07 月 31 日

测试周期： 2023 年 07 月 31 日至 2023 年 08 月 01 日

测试结果摘要

测试要求：	**结论**
- 根据客户要求，依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类）、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，对送检样品进行以下测试：	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 纤维含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362000

Tel：(86-595)22690022 Fax：(86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com

检测报告

报告编号：FJHJ230731563 **日期：2023 年 08 月 01 日** **页码：第 2页，共 4页**

测试结果：

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐水色牢度（级）	试样变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐汗渍色牢度（酸性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐汗渍色牢度（碱性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度（级）	干　摩	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
	湿　摩		≥3	4-5	

检测报告

报告编号：FJHJ230731563 **日期：2023 年 08 月 01 日** **页码：第 3页，共 4页**

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
异　　味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	符合
甲醛含量[1]（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质：氯化钾溶液 温度 25.3℃，pH5.3	4.0~8.5	6.3	符合
纤维含量（%）	FZ/T 01057.(1~4)-2007	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合

注释：

- 色牢度等级：灰色样卡（5 级最好，1 级最差）
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出，表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

客供样品图片

福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号：FJHJ230731563　　日期：2023 年 08 月 01 日　　页码：第 4页，共 4页

测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	复合布面料
样品数量	1 套
样品颜色	白色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼　　邮编：362000
Tel：(86-595)22690022　Fax：(86-595)22690033　http://www.fjhjzj.com