福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号：FJHJ230826721M03　　**日期：2023 年 08 月 29 日**　　**页码：第 1页，共 5页**

客户信息：　委托单位：泉州成胜福体育用品有限公司

学校名称：长沙市望城区第六中学

样品信息

客户提供样品信息：　样品名称：冲锋衣复合布彩兰色

样品接样日期：　2023 年 08 月 26 日

测试周期：　2023 年 08 月 26 日至 2023 年 08 月 29 日

测试结果摘要

测试要求：	**结论**
- 根据客户要求，依照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B 类）、GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B 类），对送检样品进行以下测试：	—
- 耐水色牢度	符合
- 耐汗渍色牢度	符合
- 耐摩擦色牢度	符合
- 异味	符合
- 甲醛含量	符合
- pH 值	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 纤维含量	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼　邮编：362011

Tel：(86-595)22690022　Fax：(86-595)22690033　http://www.fjhjzj.com

检测报告

报告编号：FJHJ230826721M03 **日期：2023 年 08 月 29 日** **页码：第 2页，共 5页**

测试结果：

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐水色牢度（级）	试样变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐汗渍色牢度（酸性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐汗渍色牢度（碱性）（级）	试样变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	醋纤沾色		≥3-4	4-5	
	棉布沾色		≥3-4	4-5	
	尼龙沾色		≥3-4	4-5	
	涤纶沾色		≥3-4	4-5	
	腈纶沾色		≥3-4	4-5	
	羊毛沾色		≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度（级）	干　摩	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
	湿　摩		≥3	4-5	

检测报告

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
异　　味	GB 18401-2010 试验方法 6.7	无异味	无异味	符合
甲醛含量[1]（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009	≤75	N.D.	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质：氯化钾溶液 温度 27.8℃，pH5.4	4.0~8.5	6.7	符合
可分解致癌芳香胺染料[2]（mg/kg）	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	符合
纤维含量（%）	FZ/T 01057.(1~4)-2007	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合

注释：

- 色牢度等级：灰色样卡（5 级最好，1 级最差）
- mg/kg=毫克每千克
- N.D.=未检出，表示结果低于方法检出限。

[1] 方法检出限 20mg/kg。

[2] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 A。

- 根据客户要求，此份报告的数据引用的是报告编号 FJHJ230826721 的数据。

检测报告

附录 A：可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果	限值
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
3,3′-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3′-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3′-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4′-亚甲基-二(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	20
4,4′-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	20
4,4′-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20

检测报告

客供样品图片

测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	冲锋衣复合布面料
样品数量	1×（100cm×100cm）
样品颜色	彩兰色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼　邮编：362011
Tel：(86-595)22690022　Fax：(86-595)22690033　http://www.fjhjzj.com