福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

211311110379

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L9815

报告编号：FJHJ230913369 **日期：2023 年 09 月 14 日** **页码：第 1页，共 3页**

客户信息： 委托单位：南安皇万服饰有限公司

单位地址：福建省南安市康美草铺工业区

样品信息

客户提供样品信息： 样品名称：女鞋

款号：521019

品牌：奥古狮登

样品接样日期： 2023 年 09 月 13 日

测试周期： 2023 年 09 月 13 日至 2023 年 09 月 14 日

测试结果摘要

测试要求：	**结论**
- 根据客户要求，依照 Q/AGLD 1-2022《时尚鞋》，对送检样品进行以下测试：	—
- 鞋子耐折性能	NA
- 耐磨性能	符合
- 剥离强度	符合
- 鞋帮拉出强度	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362011

Tel：(86-595)22690022 Fax：(86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com

测试结果：

1、鞋子耐折性能：

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-2017 不割口 试验 2 万次 测试角度：50 度 测试速度：100±10 次/min	折后出现裂纹长度≤5.0mm，并且不应超过 3 处，折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶	鞋底屈挠部位厚度大于 25mm，不适用。	NA

注：NA=此鞋鞋底屈挠部位厚度大于 25mm，不适用。

2、剥离强度：

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
剥离强度（N/cm）	GB/T 3903.3-2011	≥30	102	符合

3、鞋帮拉出强度：

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
鞋帮拉出强度（N/cm）	Q/A GLD 1-2022　5.5	≥70	前帮带　133 后帮带　83	符合

4、耐磨性能：

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐磨性能（mm）	GB/T 3903.2-2017	≤16	6.8	符合

样品图片

测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	女鞋
样品数量	1
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。