福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号：FJHJ082150321 **日期：2020 年 03 月 19 日** **页码：第 1 页，共 3 页**

申请公司： 福建省伟志兴体育用品有限公司

公司地址： 福建省南安霞美镇滨江工业区

样品信息

样品名称： 武术地毯

样品接样日期： 2020 年 03 月 15 日

测试周期： 2020 年 03 月 15 日至 2020 年 03 月 19 日

测试结果摘要

测试要求：	**结论**
- 根据客户要求，按照 GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》 A 级对送检样品进行以下测试：	—
- 总挥发性有机化合物（TVOC）	符合
- 甲醛	符合
- 苯乙烯	符合
- 4-苯基环己烯	符合

****

编辑：林晓青 主审：王慧玲 签发：高洋洋

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编：362011

Tel：(86-595)22690022 Fax：(86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com

检测报告

测试结果：

1.总挥发性有机化合物（TVOC）：

测试方法：参考 ISO/DIS 16000-6:1999,ISO16017-1:2000 气象色谱法

项目	单位	MDL	结果	限值	判定
总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m²h	0.1	N.D.	≤0.500	符合

2.苯乙烯：

测试方法：参考 ISO/DIS 16000-6:1999,ISO16017-1:2000，GB/T16052-1995 气象色谱法

项目	CAS 号	单位	MDL	结果	限值	判定
苯乙烯	100-42-5	mg/m²h	0.1	N.D.	≤0.400	符合

3.4-苯基环乙烯：

测试方法：参考 ISO/DIS 16000-6:1999,ISO16017-1:2000，GB/T16052-1995 气象色谱法

项目	CAS 号	单位	MDL	结果	限值	判定
4-苯基环乙烯	4994-16-5	mg/m²h	0.01	N.D.	≤0.050	符合

5.甲醛：

测试方法：参考 GB/T15516-1995 乙酰丙酮分光光度法，GB/T18204.26-2000 酚试剂分光光度法

项目	单位	MDL	结果		平均值	限值	判定
			第一次	第二次			
甲醛	mg/m²h	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	≤0.050	符合

备注：

- MDL=最低检出限
- N.D.=未检出或小于检出限
- 以上项目由合格的分包实验室完成。

检测报告

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单：

样品描述	武术地毯（蓝色绒面）
样品颜色	蓝色
样品数量	50cm*50cm*2

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告，不可做宣传品使用。